TEKNOS www.teknos.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 951
6 06.06.2008

БИОРА БАЛАНС

полностью матовая краска для внутренней отделки

ТИП КРАСКИ

Колеруемая, полностью матовая акрилатная краска для сухих помещений. Хорошо выдерживает очистку.

Материал относится к **категории М1** строительных материалов по выбросам вредных веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для внутренних стен и потолка, например, в детских, спальных и гостинных комнатах, а также в других внутренних помещениях.

Краской БИОРА БАЛАНС можно окрашивать деревянные, бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные и кирпичные поверхности, а также поверхности строительных плит. Кроме того, БИОРА БАЛАНС можно использовать для повторной покраски поверхностей, ранее окрашенных алкидными и дисперсионными красками. Не рекомендуется для окон, дверей и мебели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ

Прим. 37 объемных %

Летучие органические вещества (VOC)

EU VOC допустимые значения (kat A/a): 75 г/л 2007. VOC изделия: макс.75 г/л.

Практическая укрывистость

Ранее окрашенная поверхность	7 - 10 м²/л
Зашпатлеванная поверхность и древесно-волокнистая плита	6 - 8 м²/л
Бетонная и оштукатуренная поверхность	4 - 7 м²/л

Плотность

прим. 1,4 г/мл

Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 %

- от пыли

через 1 час

- нанесение следующего слоя

через 2 часа

Разбавитель, очистка инструментов

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.

Глянец

Полностью матовая

Цвета

Имеется два базы, которым колерованием можно придать все цвета по карте цветов для внутренних поверхностей.

Стойкость к мытью

Очень высокая. Выдерживает более 10 000 проходов щеткой. Метод SFS 3755.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Новые поверхности очистить от пыли и грязи.
Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим раствором РЕНСА Мааларинпесулиуос и тщательно промыть водой.
Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования.
Выправить поверхности подходящими шпатлевками из серии СИЛОРА. Высохшую шпатлевку отшлифовать и удалить пыль.

Нанесение

Стальные поверхности загрунтовать адгезионной грунтовочной краской ФУТУРА 3.
Прочие новые и ранее окрашенные поверхности окрашивать непосредственно БИОРА БАЛАНС.
Краску тщательно перемешать перед нанесением.
При необходимости краску разбавить водой.
Для обеспечения однородности поверхности, следует подготовить достаточное количество краски в одну емкость.
Краску наносить валиком, распылителем или кистью в 1 - 2 слоя.

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должны быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.
Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания краски.

Хранение

Защищать от мороза.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.