

ТИП КРАСКИ

Водоразбавляемая акрилатная краска для применения внутри помещений; полуматовая.

Материал относится к **категории М1** строительных материалов по выбросам вредных веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется, в особенности, для окраски внутренних стен и потолков в сухих и влажных помещениях, от поверхностей которых требуется хорошая стойкость к мытью и износу, например, в кухнях, ванных комнатах, передних, лестничных клетках, детских учреждениях, школах, больницах, предприятиях пищевой промышленности и прочих подобных помещениях.

Краской ТИМАНТТИ 20 можно красить бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, кирпичные поверхности и поверхности плит строительных материалов (древесно-стружечные и древесно-волоконистые плиты) в соответствии с инструкциями по выполнению окраски. Кроме этого, краска подходит для перекраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными и дисперсионными красками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ Прим. 39 объемных %

Практическая укрывистость	Ранее окрашенная поверхность	7 - 10 м ² /л
	Зашпатлеванная поверхность и древесно-волоконистая плита	6 - 8 м ² /л
	Бетонная и оштукатуренная поверхность	4 - 7 м ² /л

Плотность 1,3 г/мл

Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 %

- от пыли	через 2 часа
- нанесение следующего слоя	через 4 часа

Разбавитель, очистка инструментов

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.

Глянец

Полуматовая

Цвета

Краска подходит к колеровочной системе Текномикс.

Стойкость к мытью

Очень высокая. Выдерживает более 20 000 проходов щеткой. Метод SFS 3755.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Новые поверхности очистить от пыли и грязи.
Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим раствором РЕНСА
Мааларинпесулиуос и тщательно промыть водой.
Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль
после шлифования.
Выправить поверхности подходящими шпатлевками из серии СИЛОРА. Высохшую
шпатлевку отшлифовать и удалить пыль.

Грунтовка

ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ: бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные,
кирпичные и плиты из строительных материалов грунтовать гидроизолирующей
грунтовкой ТИМАНТТИ КОСТЕУССУЛКУ в соответствии с инструкциями.
В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ: вышеуказанные поверхности грунтовать грунтовочной
краской ТИМАНТТИ 3.

Стальные поверхности грунтовать адгезионной грунтовочной краской
ФУТУРА 3.
Оцинкованные поверхности грунтовать грунтовочной краской ТИМАНТТИ 3.

Нанесение

Краску тщательно перемешать перед нанесением.
При необходимости краску разбавить водой.
Для обеспечения однородности поверхности, следует подготовить достаточное
количество краски в одну емкость.
Краску наносить кистью, валиком или распылителем.

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой
поверхности и краски должны быть выше +5°C и относительная влажность воздуха
ниже 80%.
Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс
высыхания краски.

Хранение

Защищать от мороза.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
