

ТИП ПРОДУКТА

Водоразбавляемое, основное, временное, защитное средство для наружных поверхностей, наносимый до их покраски или нанесения лаком. Содержит льняное масло, а также вещества против образования плесени, синевы и гниения. Впитывается глубоко в древесину, не образуя пленку и эффективно защищает поверхность для дальнейшей окраски.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для бревенчатых домиков, крылец, причалов, садовой мебели и грунтовки других необработанных деревянных поверхностей. Необработанную деревянную поверхность следует обработать, как можно скорее. Для более длительного применения при наружных условиях для дальнейшей обработки рекомендуется всегда краска с пигментами или лак.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ Прим. 9 объемных %

Практическая укрывистость Строганная доска 8-10 м²/л
Распиленная доска 5-8 м²/л

Плотность 1,0 г/мл

Время высыхания, +23°C

- сухая для обработки

- нанесение следующего
слоя лака и краски

Не образует пленку, так, что поверхность ощущается сухой сразу после впитывания древесины.

на следующий день

Очистка инструментов

Инструменты промыть немедленно после работы теплой водой и моющим средством.

Цвета

Бесцветный

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ****Обработка**

ВУДЕКС КЮЛЛЯСТЕ АКВА наносится на чистую сухую поверхность мягкой кистью, малярной щеткой, распылителем или окунанием на 15 мин – 12 часов. Окунание на несколько часов эффективно создает наилучшую способность противостоять гниению. Торцы и прочие пористые места необходимо обработать несколько раз.

Состав, который не впитался, следует протирать через 0,5 – 1 часа после обработки.

Условия обработки

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.

Влажность древесины должна составлять ниже 15%.

Во время обработки и высыхания краски температура воздуха, поверхности и состава для пропитки должны быть выше 5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

ХРАНЕНИЕ

Защищать от мороза. Подходящая температура хранения составляет +10 - +25°C.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
