TEKNOS www.teknos.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 1223
1 27.01.2004

ВУДЕКС КУУЛТАВА ПУУНСУОЯ АКВА

ТИП КРАСКИ

ВУУДЕКС КУУЛТАВА ПУУНСУОЯ АКВА - водоразбавляемое лессирующее средство для защиты древесины. Предназначено для наружных поверхностей. Глубоко впитывается в древесину. В качестве связующего использовано природное масло. Содержит вещества против образования гниения и синевы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для новых и ранее обработанных защитными средствами для древесины, деревянных поверхностей. Объекты применения: такие как, например, наружные стены, двери, оконные переплеты, причалы, крыльца, заборы и столбы. Рекомендуется, в первую очередь, для поверхностей из бревна.

СПЕЦСВОЙСТВА

Не подходит для нанесения на поверхности, ранее покрытые образующие пленку, защитными дисперсионными средствами для древесины или средствами на масляной основе, а также покрытия теплиц и помещения для скота.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ

Прим. 23 объемных %

Практическая укрывистость

Распиленная доска	5 - 8 м²/л
Строганная доска и бревно	9 - 12 м²/л

Плотность

прим. 1,0 г/мл

Время высыхания, +23°C

- от пыли

через 2 - 3 часа

- следующая обработка

через 1 сутки

При нанесении слишком толстых пленок или использовании ярких цветов процесс высыхания может быть медленнее, чем обычно.

Разбавитель, очистка инструментов

Наносится неразбавленным. Инструменты немедленно вымыть после окончания работы теплой водой и моющим средством.

Глянец

Степень блеска не может быть определена. Вещество впитывается в поры древесины.

Цвета

Бесцветный и лессирующие цвета средств для защиты древесины. Конечный цвет будет виден только после высыхания поверхности.

Атмосфероустойчивость

Хорошая

ХРАНЕНИЕ

Защищать от мороза.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости, или отходы следует сжигать. Погружение в воду также рекомендуется. (См.параграф 7.1. в паспорте по технике безопасности.)

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности и нанесение

С обрабатываемой поверхности удалить грязь и пыль, отслаивающийся и неплотно держащийся материал с помощью стальной щетки, щетки для мытья или стального скребка. Ранее обработанные твердые глянцевые поверхности следует удалить или отшлифовать.

Необработанную древесину рекомендуется обработать грунтовкой ВУДЕКС КУЛЛЯСТЕ АКВА. Дать высохнуть в течение 1суток.

Пораженные плесенью поверхности вымыть моющим средством РЕНСА Хомепесулиуос, затем тщательно промыть водой и дать высохнуть.

Перед использованием защитное средство ВУДЕКС КУУЛТАВА ПУУНСУОЯ АКВА тщательно перемешать. Для получения однородной поверхности, во избежание разнооттеночности приготовить достаточное количества средства в одной емкости. Перемешивать также во время работы.

Наносить кистью, щеткой или распылителем.

На необработанную деревянную поверхность ВУДЕКС КУУЛТАВА ПУУНСУОЯ АКВА наносится в 1- 2 слоя в зависимости от силы цветового оттенка и нужного конечного результата. Наносить ровно и непрерывно по всей длине поверхности бревна или доски во избежание разнотонности окраски на стыках. Тщательно обработать торцевые поверхности. Первое нанесение рекомендуется выполнять кистью. При нанесении распылителем поверхность завершить кистью. Первое нанесение кистью также можно выполнять бесцветным ВУДЕКС КУУЛТАВА ПУУНСУОЯ АКВА. Применение только бесцветного защитного средства не рекомендуется.

Условия обработки

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии.
Во время обработки и высыхания защитного средства для древесины, температура воздуха,поверхности и защитного средства должны быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.
Избегать выполнения окраски на прямом солнцепеке.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.