

ТИП КРАСКИ

Водоразбавляемая акрилатная грунтовочная краска, полностью матовая.

Материал относится к **категории М1** строительных материалов по выбросам вредных веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдая инструкции по окраске, ТИМАНТТИ 3 можно использовать внутри помещений для грунтовки бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных поверхностей и поверхностей из гальванизированного листового металла, а также других поверхностей из строительных плит. Кроме того, краска может быть использована для повторной покраски поверхностей, ранее покрытых алкидными и дисперсионными красками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ Прим. 40 объемных %

Практическая укрывистость 5 - 8 м²/л

Плотность прим. 1,5 г/мл

Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 %

- пыль не пристает через ½ часа
- нанесение следующего слоя через 1 - 2 часа

Разбавитель, очистка инструментов

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.

Глянец

Полностью матовая

Цвета

Белый. С помощью тонирующих паст краске можно придать светлые тона по карте цветов для внутренних поверхностей. Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона.

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Новые поверхности очистить от пыли и грязи.
Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим раствором РЕНСА
Мааларинпесулиуос и тщательно промыть водой.
Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль
после шлифования.
С поверхностей, окрашенных клеевой краской или известковой краской, старую краску
удалить полностью.
Выравненные распылителем неводостойкие поверхности потолка рекомендуется
загрунтовать грунтовкой на растворителе, например, адгезионной грунтовочной
краской ФУТУРА 3.
Выправить поверхности подходящими шпатлевками из серии СИЛОРА. Высохшую
шпатлевку отшлифовать и удалить пыль.

Грунтовка

Для предотвращения проявления сучков на дощатых поверхностях, рекомендуется
адгезионная грунтовочная краска ФУТУРА 3.
Стальные поверхности загрунтовать адгезионной грунтовочной краской
ФУТУРА 3.

Нанесение

Краску тщательно перемешать перед нанесением.
Краску наносить кистью, валиком или распылителем.
Подходящее сопло безвоздушного распылителя составляет 0,020 - 0,023".

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой
поверхности и краски должны быть выше +5°C и относительная влажность воздуха
ниже 80%.
Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс
высыхания краски.

Поверхностная окраска

Поверхностную окраску можно выполнять через 1 - 2 часа. Подходящими красками
являются, например, поверхностные краски группы ТИМАНТТИ и ЭКОРА.

Хранение

Защищать от мороза.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
