

KIILTO EXTRA

Клей для пола и стен

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для приклеивания ковров и плиток из ПВХ, ковров из текстиля с гладкой и ячеисто-клетчатой ПВХ или пенной оборотной стороной, линолеумов, ковров из иглистого войлока, а также тяжелых облицовок толще 0,6 мм для стен из ПВХ к впитывающим и невпитывающим поверхностям. Клей Киилто Экстра можно применять для объектов, требующих хорошей начальной адгезии и долгого времени для работы.

ОБЛИЦУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Облицуемая поверхность должна быть сухой, прочной, ровной и очищенной от пыли и жира. Грубые и неровные поверхности выравниваются раствором "Кестонит". Швы деревянных полов и полов из плит выравнивать, и поверхности при необходимости обработать предварительно.

СВОЙСТВА

- * универсальный клей для различного назначения
- * хорошая начальная адгезия
- * долгое время для работы
- * сильное «липкое» приклеивание
- * прочный клеевой шов


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Растворитель	вода
Удельный вес	1,2 кг/л
Морозостойкость	замерзает
Самая низкая рабочая температура	+ 18°C

РАСХОД

3 - 6 м²/л

ЗУБЧАТОСТЬ ШПАТЕЛЯ



ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ

0 - 20 мин.

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ

20 - 60 мин.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При необходимости клей перемешать перед применением, потом клей наносится ровным слоем зубчатым шпателем на облицуемую поверхность. Приклеивание совершить т. н. методом мокрого приклеивания, при котором облицовка немедленно прижимается к облицуемой поверхности и тщательно притирается до прикрепления, начиная от середины облицовки к ее краям, пока воздушные пузырьки под облицовкой не исчезнут. Если облицовка является жесткой или она имеет внутренние напряжения, можно оставить клей высыхать на около 60 мин. до прижатия. При мокром приклеивании выступы клея выравниваются при прижатии и прикреплении облицовки.

KILTO EXTRA

KILTO EXTRA

Клей для пола и стен

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ

Температура помещения, клея и облицовки +18...20°C
Влажность поверхности - дерево 8...12 %
- бетон не более 3,5 весовых %
или 85 % отн. влажности

При склеивании температура должна быть нормальной для данного помещения, чтобы избежать изменений в материале, вызванных колебанием температуры.

Существующие условия - температура воздуха в помещении, клея и облицовки, влажность и качество облицуемой поверхности, а также количество клея, сильно влияют на время схватывания и высыхания. Поэтому указанные цифровые данные можно считать только исходными.

Если клеевая поверхность полностью высохла, ее можно заново приклеить хотя бы через сутки, нагревая облицовку и клеевую пленку воздушнонагревателем, после чего облицовка немедленно притирается к облицуемой поверхности (напр. при сгибании напольной облицовки к стене в ванных и туалетах).

Свежие пятна клея удаляются влажной тряпкой или губкой. Высохший клей можно удалить ксилолом. В ванных и других влажных помещениях необходима сварка швов облицовки.

УПАКОВКА

1, 3, 10 и 15 л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта кожи со свежим продуктом. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена на рабочем месте. Закрывать упаковку сразу после работы. Беречь от детей. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Сушить свежие остатки продукта, сухой клей можно отвезти на свалку.
По просьбе о продукте выдается отдельный паспорт по технике безопасности.

ВНИМАНИЕ

ЗАМЕРЗАЕТ

НЕОГНЕОПАСНЫЙ

ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном помещении, не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года. После длительного хранения перемешать перед использованием.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

06/02

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 (0)3 280 81 11.