

KESTONIT LH

Шпатлевка для стен и потолков



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Финишная полимерная шпатлевка для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Применяется для выравнивания бетона, штукатурки, обработанных шпатлевкой поверхностей, силикатного кирпича, обожженного кирпича и гипсокартонных листов.

Грубые поверхности выравниваются сначала шпатлевкой Кестонит ТТ, Кестонит СК или Кестонит ЛК, в зависимости от величины неровностей.

Готовую поверхность можно окрашивать или оклеивать обоями.

Не применима как поверхность для облицовки керамическими и другими видами плиток или ПВХ- покрытием.

ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Поверхность должна быть чистой, сухой и без пыли.

До нанесения нового слоя шпатлевки, предыдущий слой должен высохнуть. Поверхность следует шлифовать перед нанесением нового слоя шпатлевки.

СВОЙСТВА

- * выполняет требования по классификации М1 по эмиссии поверхностных материалов
- * водонепроницаемая шпатлевка
- * цвет белый
- * минимальная температура для производства работ +10°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип порошок на полимерной основе с известняковым наполнителем

Фракция наполнителя не более 0,25 мм

Толщина слоя нанесения 1 - 2 мм

РАСХОД

Ок. 1,2 кг сухого вещества на м² при слое 1 мм.

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ

7,0 - 7,5 л воды на 20 кг смеси

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Ок. 24 часов (+18°C). Если состав выработан не полностью, можно замедлить его твердение, накрыв емкость полиэтиленовой пленкой или крышкой.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Температура помещения и поверхности +18...+20°C
Влажность поверхности - бетон < 90% относит. влажности

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Высыпать порошок Кестонит ЛХ медленно, постоянно перемешивая, в прохладную (+18°C) чистую воду, пока не образуется равномерная масса. Готовую массу оставить стоять примерно на 15 мин., потом еще раз перемешать. Массу нанести вручную шпателем или механически, аппаратом для напыления. Нанесенную аппаратом шпатлевку выровнять вручную шпателем.

KESTONIT LH

KESTONIT LH
Шпатлевка для стен

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ок. 1 суток (+18°C). Время высыхания зависит от толщины слоя,
ОТВЕРЖДЕНИЯ температуры воздуха и относительной влажности.

УПАКОВКА 20 кг мешок

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Свежая масса является щелочной и раздражает слизистые оболочки. Избегать контакта с кожей. При перемешивании раствора и шлифовании рекомендуется применение респиратора. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ Хранить порошок не более 1 года в оригинальной упаковке в сухом и прохладном помещении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукт не содержит костяного клея или желатина.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации.