KESTONIT SH

Шпатлевка для стен

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Финишная мелкозернистая шпатлевка на цементной основе для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Применяется для выравнивания бетона, штукатурки, шпатлевок на основе цемента, силикатного и обожженного кирпича и гипсокартонных листов.
Не рекомендуется как основание под облицовку кафельной плиткой

СВОЙСТВА

- выполняет требования классификации М1 по влиянию на качество воздуха внутренних помещений
- влагостойкая
- технологична (легко выравнивается)
- цвет – серый
- не рекомендуется для объектов, постоянно находящихся под водой (напр. бассейны).
- содержит дополнительные вещества, улучшающие эластичность и адгезию раствора
- образует ровную гладкую поверхность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав	Цементно-полимерные вяжущие с наполнителем на основе известняка
Фракция наполнителя	не более 0,25 мм
Толщина слоя нанесения	1-2 мм
Время высыхания	ок. 24 часов
Время пригодности раствора к использованию	4 часа
Расход воды для затворения	6,5-7,0 л воды на 20 кг сухой смеси
Расход	около 1,3 кг сухого вещества на 1 $м^2$ при слое 1 мм

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура основания, воды и окружающей среды +5 +30° С
- влажность бетонного основания – не более 90% относительной влажности

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой, чистой, прочной и твердой. Сухие поверхности смочить перед выравниванием (поверхности из ГКЛ не смачивать). Сложные поверхности рекомендуется обработать предварительно грунтовкой ***Start Primer.***

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медленно высыпать сухую смесь, постоянно перемешивая, в чистую воду, комнатной температуры (+15...+20°С), до образования равномерной вязкой массы без видимого расслоения и комков. Массе дать отстояться 10-15 мин., после чего еще раз перемешать перед нанесением. Нанести массу ровным тонким слоем при помощи широкого стального шпателя или механически аппаратом для напыления.