

KESTONIT WSH

Шпатлевка для стен и потолков

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Белая мелкозернистая шпатлевка на цементной основе для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Применяется для выравнивания бетона, штукатурки, шпатлевок на основе цемента, силикатного кирпича, обожженного кирпича и гипсокартонных листов. Готовую поверхность шпатлевки можно окрашивать краской, выдерживающей щелочь, оклеивать обоями или покрывать пластиковым (ПВХ) покрытием. Не применима как основание под облицовку кафельной плиткой.

СВОЙСТВА

- * влагостойкая шпатлевка
- * цвет белый
- * самая низкая рабочая температура +5°C.
- * не рекомендуется для объектов, постоянно находящихся под водой (напр. бассейны).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	порошок на основе пластмассы, цемента и известняка
Фракция наполнителя	не более 0,25 мм
Толщина слоя нанесения	выравнивание по всей поверхности 2 мм

РАСХОД

Ок. 1,3 кг сухого вещества на м² при слое 1 мм.

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ

6,5 – 7 л воды 20 кг сухой смеси

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ

3 - 4 часа (+18°C).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения и основания	+18...+20°C
Влажность основания - бетон	не более 90% отн.влажности

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой, чистой, прочной и твердой. Сухие поверхности смочить перед выравниванием (поверхности из ГКЛ не смачивать). Сложные поверхности рекомендуется обработать предварительно грунтовкой *Start Primer*.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медленно высыпать сухую смесь, постоянно перемешивая, в чистую воду, комнатной температуры (+15...+20°C), до образования равномерной вязкой массы без видимого расслоения и комков. Массе дать отстояться 10-15 мин., после чего еще раз перемешать перед нанесением. Нанести массу ровным тонким слоем при помощи широкого стального шпателя или механически аппаратом для напыления.