

KIILTO KLINKKERISAUMALAASTI

Затирка для швов на основе цемента для клинкерных плиток и камня

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Затирка для заделки швов между клинкерными и каменными плитками, когда ширина шва 3 - 12 мм. Заделку швов можно начинать через 1 – 3 суток после укладки плиток, в зависимости от крепежного раствора и основания.

СВОЙСТВА

- * морозостойкая
- * тепло- и водостойкая
- * не горючая
- * хорошая износостойкость
- * не пригодна на объектах, постоянно находящихся под водой (напр. бассейны)
- * затирка продается разного цвета, которые можно смешивать друг с другом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	порошок на пластмассово-цементно-кварцевой основе
Размер частиц	не более 0,6 мм

РАСХОД

1 - 2 кг/м² в зависимости от ширины шва

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ

2-3 часа после добавления воды

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения и обл. поверхности	+18...20°C
Влажность поверхности - бетон	меньше 90 %
	отн. влажности

При заделке швов температура облицуемой поверхности, раствора и плиток должна быть выше +5°C.

Выключить отопление пола за приблизительно одни сутки до начала укладки плиток, а включить снова через приблизительно одну неделю после укладки плиток. Дать заделанным швам высохнуть не менее 1 суток до ввода в эксплуатацию помещения.

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ

20 кг растворного порошка и 4,0 л воды

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смешение: 20 кг затирки для швов "Киилто" перемешать примерно с 4 л чистой, прохладной воды и дать раствориться 10 мин., потом еще раз перемешать. Перемешанную растворную массу нужно использовать в течение 2-3 часов.