URPO

ГРУНТОВОЧНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовочный лак для обработки паркетных и деревянных полов, перед финишным лакированием водными паркетными лаками производства ***Kiilto OY.***

СВОЙСТВА

- однокомпонентный
- легко наносится
- хорошая шлифуемость
- хорошо выравнивается
- хорошая заполняющая способность
- высокое содержание сухого вещества
- содержит эффективную защиту против УФ
- безопасный при работе
- пожаробезопасный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее вещество	полиакрилат
Удельный вес	ок. 1
Высыхание и отвердение лака	
- при нанесении стальным шпателем:	15-30 мин.
Расход	
- ок. 8 м^2/л **тройное нанесение** стальным шпателем	

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения, лака и древесины	+18...+24°C
Влажность древесины	7 ± 2 %
Относительная влажность воздуха	не более 70 %

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания лака. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ Стальной шпатель

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и других загрязнений. Лак тщательно перемешать перед применением, а затем дать отстояться в течении 30 минут.

Щели и неровности в паркете должны быть предварительно замазаны шпатлевкой для паркета ***Kiilto Gap*** или смесью лака ***Ypno*** и пыли от шлифования. Лак наносится в 2-3 слоя стальным шпателем на тщательно отшлифованную, сеткой №100 или тоньше, поверхность. После высыхания 1-го слоя лака поверхность шлифуется сеткой № 150 или соответствующей бумагой, для удаления древесного ворса. Каждый последующий слой наносить только после полного высыхания предыдущего.

Когда грунтование пола окончено, наносится отделочный паркетный лак на водной основе производства ***Kiilto OY.***