

KIILTO GAP

ПАРКЕТНАЯ ШПАТЛЕВКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатлевка для паркета Kiilto Gap является специальной шпатлевкой для заделки щелей паркетных и деревянных полов. Применяется до обработки пола грунтовочным и финишным лаками.

Цвета: дуб, береза, бук, мербау

Обрабатываемая деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и грязи.

СВОЙСТВА

- * хорошо наносится
- * безопасная при работе, без запаха
- * быстро высыхает
- * хорошая заполняющая способность
- * легко шлифовать
- * пыль от шлифования не прилипает к шлифовальной бумаге

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Разбавитель	Грунтовочный лак Урпо
Плотность	ок. 1,5
Огнеопасность	неогнеопасная
Морозостойкость	замерзает
Самая низкая рабочая температура	+ 18°C

РАСХОД

ок. 8 м²/л, в зависимости от количества щелей

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Температура помещения, шпатлевки и дерева	+18...22°C
Влажность дерева	менее 10 %
Относительная влажность воздуха	менее 70 %

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перемешать шпатлевку перед применением. При необходимости разбавлять грунтовочными лаками Урпо, Темпо или Смарт. Шпатлевка наносится стальным шпателем перекрестными движениями. При необходимости повторить обработку. Отделочную шлифовку можно производить примерно через 30 мин.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Очистить рабочие инструменты сразу после работы прохладной водой. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию.

ВЫСЫХАНИЕ

Время высыхания - 0,5...1 час

Условия высыхания и размер щелей значительно влияют на время высыхания.

УПАКОВКА

1 л и 10 л

КШТО GАР

КШТО GАР
ПАРКЕТНАЯ ШПАТЛЕВКА

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Избегать контакта кожи со свежей шпатлевкой. По просьбе о продукте выдается отдельный паспорт по технике безопасности.

ВНИМАНИЕ

ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ НЕОГНЕОПАСНАЯ

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре не ниже +1°C не более 1 года.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации, тел. +358 (0)3 280 81 11.

07/11