

KIILTO SUPER W

ЛЕГКИЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ РАСТВОР

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Светлый, не растекающийся раствор с легким наполнителем для прикрепления керамических и мраморных плиток. Плитки можно прикреплять к пластмассовым, окрашенным, кафельным, клинкерным и обычным поверхностям из каменного материала, а также к поверхностям, обработанным гидроизоляцией Киилто или влагоизоляцией Киилто, напр. гипсокартон. Облицовку плитками можно производить без шнура. Применяется для внутренних работ и на улице, но не для объектов, постоянно находящихся под водой (напр. бассейны).

ОБЛИЦУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Облицуемые поверхности должны быть чистыми и без пыли. Удалить водорастворимые растворы. Смочить сухие и впитывающие поверхности (не поверхности плит). Отопление пола следует выключить за сутки до начала облицовки плитками. При облицовке плитками пластмассовых, окрашенных, кафельных и клинкерных поверхностей следует учитывать следующее: - проверить прочность и прикрепление старого покрытия, - воск, жир и грязь удаляются мытьем, напр. веществом Мааларинпесу и тщательно прополаскиваются. Когда поверхность высохла, при необходимости обработать ее шлифовальной бумагой и удалить пыль.

СВОЙСТВА.

- светлый цвет
- не растекающийся
- раствора хватает на долго
- длительное время для работы
- влагостойкий
- морозостойкий
- годен для укладки плиток к плиткам и покрытию из ПВХ
- годен для выравнивания маленьких неровностей поверхности основания до укладки покрытия
- для выравнивания больших неровностей основания рекомендуются выравнивающие растворы для полов и стен "Кестонит"
- не рекомендуется для объектов, постоянно находящихся под водой (напр. бассейны)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Тип - порошок на основе пластмассы, белого цемента, легкого наполнителя/кварца

Размер частиц не больше 0,5 мм

РАСХОД. Ок. 2,2 кг/м² при нанесении шпателем со стандартным шагом зубьев (размер зубьев: ширина 6 мм, шаг 6 мм, высота 6 мм). Ок. 1,5 кг/м² при нанесении шпателем для мозаики (размер зубьев: ширина 6 мм, шаг 6 мм, высота 4 мм).

СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ. 20 кг растворного порошка на ок. 5,0 – 5,5 л воды

ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ. ок. 3 часа после добавления воды.

ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ ок. 15 мин.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ. Температура помещения и обл. поверхности +18...20°C. Влажность обл. поверхности, бетона < 90 % отн. Влажности. При

облицовке температура облицуемой поверхности, раствора и плиток должна быть выше +5°C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Порошок раствора медленно, постоянно перемешивая, высыпать в прохладную, чистую воду пока не образуется равномерная масса. Массу оставить стоять на ок. 15 мин., потом еще раз перемешать. Раствор нанести на облицуемую поверхность и "причесать" зубчатым шпателем по участку, который можно успеть покрыть плитками за 15 мин. Плитки прижимать сильно к облицуемой поверхности, сразу слегка ударять по ним до их прикрепления. Положение плиток можно еще поправить в течение 15 мин. Для обеспечения достаточной прочности укладки, снятая для изменения положения плитка на оборотной стороне должна почти полностью быть покрыта раствором (кафель 70 % и клинкер 100 %). Размер зубьев всегда следует выбрать в соответствии с размером и поверхностью схватывания укладываемой плитки. Свежие пятна раствора удалить водой и смоченной тряпкой. Высохший раствор можно удалить только механически.

Заделка швов затиркой "Киилто" возможна через 12 часов после укладки плиток, однако в полах через 24 часа. Нормальные нагрузки раствор выдерживает через неделю после укладки. Низкая температура и высокая влажность замедляют отверждение и высыхание раствора. Углы стен из панелей и плит, а также стыки между стеновой и напольной облицовкой плитками и другие компенсационные и температурные швы заполнить сантехническим силиконом Кестосил.

УПАКОВКА. Пластиковая емкость 4 кг, бумажный мешок 15 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Свежая масса является щелочной и раздражает слизистые оболочки. Избегать ненужного контакта кожи. При перемешивании раствора рекомендуется применение респиратора. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ. Срок хранения порошка в сухом помещении не более 1 года. Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.